



Isolation
acoustique

19 dB

Tramichape 19 dB

Exigez l'excellence en isolant acoustique

- Conforme aux normes en vigueur
- Facilite la mise en œuvre
- Compatible avec tous types de chapes
- Pérennité des performances
- Evite les fissurations du carrelage

Applications

Tramichape® Fibre + film 19 dB assure la désolidarisation des différents types de chapes, armées ou non, utilisées en tertiaire, dans les immeubles collectifs et maisons individuelles en travaux neufs ou de rénovation, pour améliorer les performances acoustiques conformément à la R.A. 2000, aux normes en vigueur et aux exigences QUALITEL.

Avantages

- **Fabriqué** à partir de fibre de polyester, le Tramichape® ne donne pas de démangeaisons, ni ne dégage de composés organiques volatils.
- **Classement b1**, donc très faiblement compressible, la sous-couche permet tous types de poses sous isolant thermique.
- **Faible poids**, 23 kg pour un rouleau de 75 m², facilite la mise en œuvre.
- **Rouleau de largeur 1 500 mm**, il permet une pose rapide de l'isolant acoustique sous-chape et moins de jonctions entre les lés, donc moins de risque de passage de laitance de ciment.
- **Etanche** aux laitances grâce à son film débordant de 10 cm.
- **Excellente résistance** au déchirement.
- **Recommandé** par de nombreux fabricants de chapes traditionnelles et fluides.

Performances acoustiques

- Certifié CSTBat n° 04a-01
 - ΔLw 19 dB sous chape flottante - PV FCBA (chape traditionnelle).
 - ΔLw 19 dB sous chape flottante - PV FCBA (chape fluide anhydrite).
 - ΔLw 19 dB sous parquet contrecollé - PV CEBTP.
- Essais aux bruits de chocs in situ – Rapport d’essais VERITAS
 - Indice d’affaiblissement acoustique Rw – PV CSTB.
 - Essais de fluage – Rapport d’essais CSTB.

Caractéristiques

Composition	Fibre de polyester thermoliée + film débordant polyester
Masse surfacique fibre + film (ISO 9073-1)	310 g/m ² (± 10 %)
Largeur utile du rouleau	1500 mm (± 3 %)
Epaisseur nominale (ISO 9073-2)	3,0 mm (± 0,2 mm)
Résistance thermique (BS 4745)	0,103 m ² °K/W
Classement (NF P 61203)	SC1 a2 A Ch SC1 b1 A Ch

Présentation

Désignation	Code article	Ep.(mm) x l (mm)	Surf. (m ²)
TRAMICHAPE FIB+F	2918800000	3,0 x 1 500	75
TRAMICHAPE FIB+F/ADH*	2927630000	3,0 x 1 500	75

* Version avec bande adhésive intégrée.

Conditionnements et tarifs

Nous consulter.



Exemple de pose de Tramichape®
associé au Tramiplinthe®
pour assurer la désolidarisation de la chape.




Isole des
bruits
d'impacts



Isole des
bruits de
réflexion



Faible
écrasement



Compatible
sol
chauffant



Isolation
thermique



Facilité
de pose



Performances
durables



Léger



Non irritant